

MEBORAPID® EIGENSCHAFTEN

- Beschleunigung der Estrichrocknung
- Reduzierung des Wasseranspruchs
- Steigerung der Estrichfestigkeiten
- Für alle Bodenbeläge geeignet
- Für Heizestriche besonders geeignet
- Auch zur Herstellung von Calciumsulfatestrich einzusetzen

VERARBEITUNGSHINWEISE



WWW.ANHYDRIT.DE

CEM

Diese Broschüre enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der LANXESS Deutschland GmbH beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannt Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Ausgabe: 2011

ÜBERREICHT DURCH:

VOLLES PROGRAMM FÜR ESTRICH-PROFIS BESTE BASIS FÜR DEN BODEN

X Meborapid®

TROCKNUNGSBESCHLEUNIGER
FÜR ZEMENTESTRICHE

WWW.ANHYDRIT.DE

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
51369 LEVERKUSEN, GERMANY | WWW.LANXESS.COM

LANXESS
Energizing Chemistry

LANXESS
Energizing Chemistry

TROCKNUNGSBESCHLEUNIGER FÜR ZEMENTESTRICHE

MEBORAPID® – HINWEISE FÜR VERARBEITER UND BAUHERREN

Meborapid® ist ein Estrichzusatzmittel, das die Trocknung konventionell hergestellter Zementestriche erheblich beschleunigt. Ursache dieses Effekts: Mit Meborapid® lassen sich Estrichmörtel mit deutlich weniger Wasser anmischen als gewohnt. Wasser, das bei der Mischung gar nicht erst hinzugefügt wird, muss später auch nicht verdunstet werden. Der besondere Vorteil von Meborapid® ist dabei, dass die gewohnte Konsistenz des Mörtels unter der Wassereinsparung nicht leidet: Der Estrichmörtel bleibt geschmeidig und lässt sich leicht verarbeiten.

WIE SCHNELL TROCKNET EIN ZEMENTESTRICH ÜBERHAUPT?

Unter normalen Bauwerksbedingungen kann man die Trocknungszeit eines Zementestrichs mit Hilfe einer einfachen Formel ermitteln:

„Dicke des Estrichs zum Quadrat multipliziert mit dem Faktor 1,6“

Diese aus der Betontechnologie entlehnte Beziehung ergibt für einen sechs Zentimeter dicken Estrich eine Trocknungszeit von $6 \times 6 \times 1,6 = 57,6$ Tagen – das sind fast zwei Monate!

Mit Meborapid® kann die Zeit bis zur Belegreife um bis zu 40 % reduziert werden. Ein sechs Zentimeter dicker Estrich ist dann schon nach etwa 35 Tagen trocken – rund 3 Wochen schneller als in dem oben durchgespielten Beispiel.

Noch weiter verkürzen lässt sich die Trocknungsdauer, wenn man zusätzlich auf Kondensationstrockner setzt – am besten in Kombination mit Ventilatoren. Bei Zementestrichen kann diese Unterstützung 14 Tage nach dem Estricheinbau beginnen. Unter diesen Bedingungen ist ein sechs Zentimeter dicker, konventionell hergestellter Zementestrich schon nach etwa drei bis vier Wochen belegreif.

AUF EINEN BLICK: DIE MEBORAPID®-VORTEILE FÜR DEN BAUHERRN

- Der Bodenbelag kann früher verlegt werden – der Bau macht schneller Fortschritte.
- Weniger Wasser im Mörtel macht den Estrich auch robuster. Darum senkt Meborapid® nicht nur die Trockenzeit, sondern steigert zugleich die Druck-, Biegezug- und Oberflächenfestigkeit des Estrichs.
- Meborapid® lässt sich hervorragend mit einer künstlichen Bauwerkstrocknung kombinieren. So können zum Beispiel gängige Kondensationstrockner die Zeit bis zur Belegreife nochmals deutlich verkürzen.

TIPPS FÜR DEN BAUHERRN

Damit Meborapid® seine Stärken voll ausspielen kann und die Trocknungszeit des Estrichmörtels optimal verkürzt wird, sind lediglich ein paar Dinge zu beachten, die auch bei der Verarbeitung gewöhnlicher Mörtel zu beherzigen sind.

Denn ein Estrich kann selbstverständlich nur dann trocknen, wenn die Luft über der Estrichfläche in der Lage ist, größere Mengen Wasser aufzunehmen. Hierfür müssen also die nötigen bauphysikalischen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Optimale Trocknungsbedingungen herrschen zum Beispiel dann, wenn die mit Wasser angereicherte Luft schnell aus dem Bauwerk abtransportiert wird. Dies lässt sich zum Beispiel durch gezieltes und überlegtes Lüften gewährleisten.

Eine weitere gute Möglichkeit, der Luft über dem Estrich effektiv Feuchtigkeit zu entziehen, sind Trocknungsgeräte. Kommen sie zum Einsatz, sind Fenster und Türen natürlich zu schließen, sonst muss das Aggregat unnötigerweise auch die Feuchtigkeit der eindringenden Außenluft aufnehmen.

HIER EIN PAAR RATSCHLÄGE FÜR DIE OPTIMALE TROCKNUNG:

- Die Raumtemperatur über dem zu trocknenden Estrich sollte 18 bis 20 °C betragen.
- Am besten lüftet man Räume stoßweise oder durch vollständiges Öffnen der Fenster. Werden die Fenster lediglich „gekippt“, ist die Lüftungswirkung nur gering.
- Bei Zementestrichen gilt: Zugluft vermeiden!
- Im Sommer tagsüber lüften. Nachts kann kühle, feuchte Außenluft ins Gebäude gelangen, die auf dem Estrich kondensiert.
- Sind Fußbodenheizungen vorhanden? Wenn ja: so früh wie möglich in Betrieb nehmen, um die Verdunstung noch gebundenen Wassers zu unterstützen. Bei Zementestrichen kann dies 14 Tage nach dem Estricheinbau geschehen. Der Aufheizvorgang ist zu protokollieren.
- Wenn bauseits keine Heizung zur Verfügung steht, ist der Einsatz von externen Heizgeräten erforderlich. Erste Wahl sind hier Elektroheizgebläse, denn offene Gas- oder Ölbrenner geben Wasser an die Raumluft ab, das bei der Verbrennung entsteht.
- Die Estrichoberfläche frei halten! Gelagerte Baustoffe, Planen oder Folien behindern die Trocknung des Estrichs darunter.

HINWEISE FÜR DEN ESTRICHLEGER

- Unbedingt auf die richtige Dosierung achten! Die Dosierangaben finden Sie in unserer Meborapid® Produktinformation.
- Die richtige Dosierreihenfolge ist sehr wichtig. Faustregel: Meborapid® grundsätzlich vor der Bindemittelzugabe direkt in den Mischer der Estrichpumpe dosieren – niemals in das Anmachwasser im Standfass.

- Halten Sie nach dem Schließen des Mörtelmischers bitte eine Nachmischzeit von 90 Sekunden ein.
- Bei der Belegreife gelten die üblichen Grenzwerte nach der CM-Messmethode (ohne Korrekturfaktor!)
- Händigen Sie dem Bauherrn ein Exemplar dieses Merkblatts aus.

GIBT ES ALTERNATIVEN ZU TROCKNUNGSBESCHLEUNIGERN WIE MEBORAPID®?

Alternativen gibt es immer. Wenn es am Bau besonders schnell gehen soll, kann man Estriche auch aus „Schnellzementen“ herstellen. Diese Systeme haben allerdings ihren Preis: Sie sind um ein Vielfaches teurer als der Einsatz von trocknungsbeschleunigenden Zusatzmitteln. Daher sind sie nur dann sinnvoll, wenn der Bodenbelag zwingend schon ein bis zwei Tage nach dem Estricheinbau verlegt werden muss. Dies kann zum Beispiel bei Renovierungen erforderlich sein. Im normalen Wohnungs- und Verwaltungsbau gibt es diesen Zeitdruck aber in der Regel nicht. Erfahrungsgemäß genügen trocknungsbeschleunigende Estrichzusatzmittel – bei Bedarf in Kombinationen mit künstlicher Bauwerkstrocknung – in 95% aller Fälle vollauf.

Weitere Information finden Sie unter:
www.anhydrit.de



MEBORAPID®

TROCKNUNGSBESCHLEUNIGER FÜR ZEMENTESTRICH